



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

ANTIQUITE' – SCHEDA TECNICA

Impregnante a cera protettivo per legno, per interni ed esterni.

Idoneo per la protezione di manufatti in legno, esposti in ambiente montano e marino.

Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici e previene l'attacco di funghi, muffe ed insetti.

Penetra in profondità e permette di ottenere la tonalità desiderata, valorizzando anche legni poco pregiati, esaltandone le naturali venature.

Conferisce al legno un effetto satinato e vellutato. Non e' sovraverniciabile.

E' ideale per il trattamento di mobili antichi.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	trasparente
COLORE	neutro o tinte legno (7 a cartella + 60 tintometriche)
RESA	7/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche e oli
PESO SPECIFICO	0,86 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 2h asciutta: 12 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finchè il legno assorbe
- Dopo 15-20 minuti dall'applicazione passare uno straccio morbido, pulito ed asciutto sulla superficie trattata per eliminare il prodotto in eccesso

Su legno già impregnato:

- Carteggiare leggermente con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finchè il legno assorbe
- Dopo 15-20 minuti dall'applicazione passare uno straccio morbido, pulito ed asciutto sulla superficie trattata per eliminare il prodotto in eccesso

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Applicare il prodotto anche più mani bagnato su bagnato finchè il legno assorbe
- Dopo 15-20 minuti dall'applicazione passare uno straccio morbido, pulito ed asciutto sulla superficie trattata per eliminare il prodotto in eccesso