



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

FG88A – SCHEDA TECNICA

Flatting monocomponente lino - legno - fenolica, non sfogliante di altissima qualità. Può essere utilizzata indistintamente al mare o in montagna e dove si richiede un'elevata resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.

Le sue caratteristiche non sfoglianti e di conservazione della lucentezza sono dovute alle particolari resine di cui è composta ottenute con speciali procedimenti di cottura. Grazie alle sue doti di elasticità, dilatazione e resistenza del film, la finitura con FG88A permette di proteggere e valorizzare la bellezza naturale del legno. Se ne consiglia l'uso anche in aggiunta a smalti sintetici colorati (10/20%) per aumentarne la brillantezza e la durata nel tempo.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	trasparente
COLORE	neutro o tinte legno (7 a cartella + 60 tintometriche)
RESA	8/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine fenoliche e alchidiche
PESO SPECIFICO	0,950 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 4h asciutta: 24 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.