



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

NEW PLASTIC – SCHEDA TECNICA

Vernice poliuretanica monocomponente lucida o satinata, incolore e tinte legno. Possiede una buona dilatabilità e un'ottima lucentezza, può essere usata come un flatting tradizionale, ma è particolarmente indicata per applicazioni ove sia richiesta una massima resistenza all'usura, all'abrasione, agli agenti chimici ed atmosferici (barche, pavimenti in legno ecc.).

Su legno nuovo si consiglia l'applicazione di almeno tre mani.

Caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	trasparente
COLORE	neutro o tinte legno (7 a cartella + 60 tintometriche)
RESA	8/10 mq/lt
COMPOSIZIONE	a base di resine poliuretaniche e alchidiche
PESO SPECIFICO	0,950 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
CONFEZIONI LT.	0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt
DILUENTE	ragia dearomatizzata o diluente sintetico
ESSICAZIONE	fuori polvere: 2h asciutta: 12 ore (a 25°C e 60% umidità)

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto con pennello morbido o rullino
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.