



Colorificio Rodoero s.a.s

Via Cantarena 108 A - 16011 Arenzano (Ge)

Tel. Fax. 010 912 5194

Email: info@rodoero.it Web: www.rodoero.it

p.iva 03840380103

STUCCO A VERNICE – SCHEDA TECNICA

Stucco a solvente, a base di resine alchidiche, per esterni ed interni.

Idoneo per applicazioni a basso spessore (massimo 3 mm) su legno e ferro.

Nel caso si necessiti di stuccare spessori più elevati si consiglia di farlo con più mani di prodotto.

Caratterizzato da ottima aderenza, si carteggia facilmente.

Caratteristiche chimico fisiche

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| ASPETTO | opaco |
| COLORE | bianco |
| RESA | - |
| COMPOSIZIONE | a base di resine alchidiche a lungo olio |
| PESO SPECIFICO | 1,65 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C |
| CONFEZIONI LT. | 0,250lt - 0,375 lt – 0,750 lt – 2,500 lt – 15 lt |
| DILUENTE | ragia dearomatizzata o diluente sintetico |
| ESSICAZIONE | fuori polvere: 2h; asciutto: 12 ore (a 25°C e 60% umidità) |

Applicazione:

Su legno nuovo:

- Carteggiare con carta fine e pulire con cura la superficie da trattare
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto a spatola.
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una carta vetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.

Su legno verniciato:

- Carteggiare e pulire con cura la superficie da trattare eliminando ogni traccia di vernice o smalto.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente asciutto
- Applicare il prodotto a spatola
- Lasciare asciugare perfettamente, passare una cartavetro fine ed applicare lo strato successivo.
- Lasciare sempre asciugare molto bene tra una mano e l'altra.